

PROHLÁŠENÍ SHODY

Výrobce: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice
IČ: 48173355
DIČ: CZ699000139

tímto potvrzuje, že na výrobek

asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP

určený k napouštění suchých a zhruba očištěných cementobetonových nebo omítkových podkladů pod živičné izolační krytiny a živičné izolace

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů, a to stanoveným postupem posouzení shody výrobcem

a p r o h l a š u j e,

že vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené v TN 23-015. Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobku, který je uváděn na trh, s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posouzení shody byly použity:
Protokol o zkoušce č. 190424
TN 23-015 Asfaltové laky penetrační PENETRAL
BL Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP
Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 14001
Certifikát ISO 45001

Platnost do: 8. 5. 2026

V Pardubicích, dne 14. 4. 2025



PARAMO, a.s.
Ing. Daniel Švadlák, Ph.D.
Specialista technologií/výzkumu

PARAMO
akciová společnost
530 06 PARDUBICE
technický servis a vývoj

Protokol o zkoušce č. 190424

Výrobce: PARAMO, a.s.
Přerovská 560
530 06 Pardubice

Výrobek: Asfaltový lak penetrační
PENETRAL ALP

Vlastnosti laku	Požadavek TN 23-015	Naměřená hodnota	Zkušební metoda	Pracovní postup PZME	Nejistota měření	Zkoušku provedl
Bod vzplanutí Abel v °C	Min. 23	32	ČSN EN ISO 13736	P.P. ČSN EN ISO 13736	2 °C	Jiroutová
Výtoková doba F4 ISO při 23 °C v s	30-100	38,4	ČSN EN ISO 2431	PZME 71	4 %	Váňová
Obsah netěkavých podílů v %	47-52	51,4	ČSN EN ISO 3251	PZME 72	1,3 %	Váňová
Zaschnutí nátěru v h	Max. 3	3	ČSN ISO 1517	PZME 79	-	Petříček
Vlastnosti zbytku po odpaření			DIN 53 215	P.P. DIN 53 215		
Bod měknutí KK °C	Min. 54	65	ČSN EN 1427	P.P. ČSN EN 1427	0,5 °C	Jiroutová
Obsah popela v %	Max. 5	0,05	ČSN EN ISO 6245	P.P. 6-03-20 (OdKJ)	0,001 %	Váňová

Zkušební metody jsou v shodě s metodami uvedenými v TN 23-015.

Závěr:

Zkoušený lak ALP vyhovuje hodnotám požadovaným v TN 23-015.

Tento protokol slouží jako doklad pro vydání Prohlášení o shodě.

Datum: 24. 4. 2019

Zpracoval: Ing. Daniel Švadlák



PARAMO
akciová společnost
530 06 PARDUBICE
technický servis a vývoj



PARAMO, a. s.
Ing. Jiří Plítz
vedoucí odboru vývoje PAS
Přerovská 560
530 06 Pardubice

Naše značka
350/Kučl 424

Vyřizuje
Ing. Karlík

Místo a datum
Zlín, 2014-03-20

Vyjádření k posouzení shody asfaltových laků penetračních PENETRAL ALP a PENETRAL ALP-M

Vážený pane inženýre,

Na Vaši žádost potvrzujeme, že podle názoru Institutu pro testování a certifikaci se sídlem Louky, 763 02 Zlín (mj. Autorizovaná osoba č. 224, Oznamovaný subjekt NB 1023) výrobky z produkce PARAMO, a. s. se sídlem Přerovská 560, 530 06 Pardubice,

Asfaltové laky penetrační PENETRAL ALP a PENETRAL ALP-M

nejsou stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

a není tedy v jejich případě dána povinnost provést posouzení shody a vydat prohlášení o shodě podle výše uvedeného nařízení vlády.

Tento názor vycházející z platného znění Přílohy č. 2 k výše uvedenému nařízení vlády vyjadřuje pouze stanovisko ITC, a. s. a nemůže nahradit rozhodnutí soudu, který je jediný kompetentní k výkladu zákonů platných v ČR.

S pozdravem

RNDr. Radomír Čevelík
Představitel Autorizované osoby č. 224